

TEHNIČKI LIST / TEHNIČNI LIST

od/z dne 05. 02. 2025.

NAZIV CRIJEVA NAZIV CEVI	VISOKOTLAČNO CRIJEVO / VISOKOTLAČNA CEV				Napomena Opombe
RAZRED CRIJEVA RAZRED CEVI	Troslojno crijevo s mrežastom oblogom Trislojna cev z mrežasto oblogo				
SVOJSTVA LASTNOSTI	ODUSTVO ŽELJEZA ODSOTNOST ŽELEZA	DA	RoHS SUKLADNOST RoHS SKLADNOST	Da Vidi priložene isprave Glej priložene listine	
	ODSUSTVO TEŠKIH METALA ODSOTNOST TEŽKIH KOVIN	DA	TOPLJIVOST U VODI TOPNOST V VODI	NE	
	RADNA TEMERATURA DELOVNA TEMPERATURA	-10°+60°	TRETIRANO PROTIV ALGA OBRAVNAVANO PROTI ALGAM	DA	



TEHNIČKI ZAHTEJVI TEHNIČNE ZAHTEVE		Unutarnji promjer Notranji premer	Vanjski promjer Zunanji premer	Pritisak Pritisk	Težina Teža	Dužina role Dolžina role	Rola po paleti Rola na paletu	Dimenzije palette
	Jedinična mjera Merska enota	mm	mm	BAR	gr/mt	mt	br. št.	cm
	Margina pogreške Meje napak	±5% min.mm 0,4	±10% na debljinu na deblino		±5%	±1%		
		8	13	20	108	100	30	80x120
		10	15	20	128	100	30	80x120
		13	19	20	196	100	30	100x120
		8	14	40	135	100	30	80x120
		10	16	40	160	100	24	80x120

MATERIJALI MATERIALI		Jedinična mjera Merska enota	Margina pogreške Meje napak	Vrsta-Čvrstoća Vrsta -Trdota	
	Jedini sloj Edini sloj	Sh A	±2% Sh A	PVC -75 Sh PVC -75 Sh	
	Pruge Proge	Sh A	±2% Sh A	-	
OZNAKA	Tekst Besedilo	Progresivna duljina Progresivna dolžina	VISOKOTLAČNO CRIJEVO Ø ____ -10°CC +60°C VISOKOTLAČNA CEV Ø ____ -10°CC +60°C		

VIŠE VEĆ	
-------------	--

VIDRAL d.o.o. pridržava pravo izmjena podataka bez prethodne obavijesti.

Neki od rezultata navedeni su čisto kao smjernice, u dobrom povjerenju, bez odgovornosti i obveze s naše strane, i ne smiju se smatrati iscrpnima budući da se temelje na našim laboratorijskim ispitivanjima i našem iskustvu. Stoga, ne daje se nikakvo jamstvo za točnost, pouzdanost ili potpunost podataka. Korisnik snosi odgovornost za osiguravanje potpunosti i primjerenosti tih podataka, u odnosu na određenu upotrebu proizvoda.

Savjetuje se proučavanje zakonskih propisa za određene primjene.

VIDRAL d.o.o. si pridržuje pravo do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Nekateri rezultati so navedeni zgolj kot smernice, dobronamerno, brez naše odgovornosti in obvez, in se ne smejo razumeti kot izčrpn, saj temeljijo na naših laboratorijskim preizkusih in naših izkušnjah. Zato ne dajemo nikakršnega jamstva za točnost, zanesljivost ali popolnost podatkov.

Uporabnik je odgovoren za zagotavljanje popolnosti in primernosti teh podatkov glede na določeno uporabo izdelka.

Priporočamo preučitev zakonskih predpisov za določene uporabe.

*Za svaku primjenu proizvoda u prehrambenom sektoru savjetuje se pažljivo čitanje priložene dokumentacije gdje su navedeni uvjeti dodira za koje su i ispitivanja izvršena (24h na 60°) i korištenih simuliranih proizvoda. U slučaju sumnji pri korištenju, savjetuje se proučavanje zakonskih propisa.

*Za vsako uporabo izdelka v živilskem sektorju, priporočamo, da pozorno preberete priloženo dokumentacijo, kjer so navedeni pogoji stika, za katere so opravljeni preizkusi in preverjanja (24h na 60°) in simulacija uporabe izdelkov. Če niste povsem prepričani glede uporabe, proučite zakonske predpise.